CLASE DE PROTEC-CIÓN	CONDICIONES DE EXPOSICIÓN	TIPOS DE ELEMENTOS	CATEG. DE RIESGO	TIPO PROTEC-CIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR EN CUANTO A PROTECCIÓN DE MADERA	PRODUCTO	CANTIDAD DE APLIACIÓN	METODO DE TRATA-MIENTO
1	**Sin riesgo de humedad** Maderas de interior desempeñando funciones no estructurales o de acabado	Muebles de interior Parquet Escaleras interiores Entarimados Puertas de interior Recubrimientos	A	Superficial	Tratamiento químico preventivo facultativo dependiendo de: Riesgo de ataques de insectos de la zona Costes de reposición	Fondo o imprimación	80-120 ml/m²	Pincelado Pulverización Inmersión
						Sales hidrosolubles	50 gr/m²	Difusión Inmersión

CLASE DE PROTEC-CIÓN	CONDICIONES DE EXPOSICIÓN	TIPOS DE ELEMENTOS	CATEG. DE RIESGO	TIPO PROTEC-CIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR EN CUANTO A PROTECCIÓN DE MADERA	PRODUCTO	CANTIDAD DE APLIACIÓN	METODO DE TRATA-MIENTO
2	**Sin riesgo de humedad** Maderas de interior desempeñando funciones estructurales	Viguería Armadura Cerchas	A	Superficial	Tratamiento químico preventivo aconsejable	Fondo o imprimación	80-120 ml/m²	Pincelado Pulverización Inmersión
						Sales hidrosolubles	50 gr/m²	Difusión Inmersión
	Riesgo de humedad accidental Maderas de interior con riesgo accidental de humedad desempeñando funciones no estructurales	En proximidades de desagües o pérdidas de fontanería	B	Media	Medidas constructivas que eviten el riesgo accidental de humedad	Fondo o imprimación	250 ml/m²	Pincelado Pulverización Inmersión
						Sales hidrosolubles	3-4 kg/m³	Difusión Inmersión
						Doble vacío	15 kg/m³	Doble vacío

CLASE DE PROTEC-CIÓN	CONDICIONES DE EXPOSICIÓN	TIPOS DE ELEMENTOS	CATEG. DE RIESGO	TIPO PROTEC-CIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR EN CUANTO A PROTECCIÓN DE MADERA	PRODUCTO	CANTIDAD DE APLIACIÓN	METODO DE TRATA-MIENTO
3	**Riesgo de humedad intermitente** Maderas sometidas a ciclos de humedad y sequedad sin estar en contacto con el suelo Estructuras expuestas total o parcialmente a precipitaciones	Carpintería exterior Pórticos Pérgolas Muebles de jardín, urbano-exterior	C	Media	Tratamiento químico preventivo obligatorio en el caso de no respetarse las medidas constructivas	Imprimación o fondo	250 ml/m^2	Inmersión
						Sales hidrosolubles	5 Kg/m^3	Autoclave (vacío-presión)
						Doble vacío	25 Kg/m^3	Doble vacío

CLASE DE PROTEC-CIÓN	CONDICIONES DE EXPOSICIÓN	TIPOS DE ELEMENTOS	CATEG. DE RIESGO	TIPO PROTEC-CIÓN	MEDIDAS A ADOPTAR EN CUANTO A PROTECCIÓN DE MADERA	PRODUCTO	CANTIDAD DE APLIACIÓN	METODO DE TRATA-MIENTO
4	**Riesgo de humedad permanente** Maderas en contacto con una fuente de humedad permanente (suelo o agua) que haga que la humedad supere el 20% en todo momento	Pilares Cerchas Sótanos Bodegas Empalizadas Construc. rurales	D	Profunda	Tratamiento químico preventivo obligatorio	Sales hidrosolubles	8 Kg/cm^3	Autoclave (vacío-presión)